FOLIEOKIENNE.ONLINE
PROFESJONALNE FOLIE DLA KAŻDEGO!

SECURITY 8HC

SECURITY 8HC

Folia Security 8HC zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje, że szyba się nie roztrzaska, w przypadku uderzeń, wybuchu lub pożaru. Zgodna z normą europejską EN 12600.

Gwarancja (w latach)
10 LATA

Klasyfikacja ognioodporności
M1

Przechowywanie od -5°C do +40°C
3 LATA

European Standard EN 12600
1B1

w zgodzie z REACH RoHS **TAK**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

122 cm

152 cm

183 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

przepuszczalność promieni UV	5 %
Przepuszczalność światła widzialnego	83 %
Odbicie światła widzialnego - zew.	10 %
Odbicie światła widzialnego - wew.	10 %
Redukcja energii słonecznej TSER	20 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	21 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	10 %
Absorpcja	14 %
Transmisja	76 %
Redukcja rażenia słonecznego	15 %
współczynnik g	0.82
współczynnik u	5.7
Riduzione della dispersione di calore (in inverno)	
Respinta infrarossi (760-2500 nm)	
Współczynnik zacienienia	0.9
Rodzaj instalacji : Aplikacja wewnętrzna	
Długość rolki	30,5 ,
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	240 µ

Kolor : TRANSPARENT

REKOMENDACJA MONTAŻU

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych**

Szyba pojedyncza	✔
Szyba barwiona	✔
Refleksyjna szyba barwiona	✔
Szyba zespolona	✔
Szyba zespolona barwiona	✔
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✔
Szyba zespolona Low E	✔
Szyba zespolona STADIP EXT.	✔
Szyba zespolona STADIP INT.	✔

✔ TAK ! UWAGA ✘ Nie polecamy

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m².

KONSTRUKCJA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji



INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydlany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Przedstawiona informacja nie jest ofertą publiczną. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany składu naszych folii w dowolnym czasie. Sprawdź naszą dokumentację gwarancyjną.

SOLAR SCREEN POLSKA ul. Dominikańska 21b, 02-738 Warszawa

sklep@folieokienne.online / www.folieokienne.online